

PŁYTA BETONOWA 40x60 CHARAKTERYSTYKA

Płyta betonowa wibroprasowana o wymiarach 40x60 cm i grubości 4 cm, przeznaczona do wykonywania nawierzchni o charakterze dekoracyjnym i użytkowym w strefach ruchu pieszego.

Charakterystyka:

- technologia produkcji: wibroprasowanie,
- dostępne struktury: gładka oraz płukana,
- dostępna kolorystyka:
 - mix beżowy
 - mix białoszary
 - mix melanit
 - gładka marmur
 - płukana szary piryt
- krawędzie: nanofaza,
- materiał: beton barwiony powierzchniowo.

Zastosowanie: tarasy, ścieżki ogrodowe, chodniki przydomowe, strefy rekreacyjne, place o ruchu pieszym.

Ograniczenia użytkowe:

- produkt nie jest przeznaczony do ruchu pojazdów,
- nie stosować na podjazdach, parkingach, drogach wewnętrznych,
- nie stosować w miejscach narażonych na obciążenia punktowe lub dynamiczne.

Uwagi technologiczne:

- dopuszczalne są różnice kolorystyczne i strukturalne wynikające z naturalnych właściwości surowców oraz procesu produkcji,
- w przypadku powierzchni płukanej dopuszczalne są różnice w odsłonięciu kruszywa,
- mogą występować wykwyty wapienne, które nie stanowią wady produktu,
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe zgodne z normami dla elementów wibroprasowanych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przygotowanie podłoża: podbudowa musi być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Minimalna konstrukcja: grunt rodzimy zagęszczony, podbudowa najlepiej kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 15–25 cm, podsypkę stanowi piasek lub mieszanka piaskowo-cementowa grubość 3–5 cm.

Wymagania: zagęszczenie warstw min. 0,97 Proctora, spadki min. 1,5–2%, podłoże stabilne, jednorodne, przepuszczalne.

2. Układanie płyt: płyty należy układać ręcznie z zachowaniem szczeliny 3–5 mm. Do montażu stosować młotek gumowy, nie dopuszczać do punktowego podparcia płyt. Powierzchnia pod płytą musi być pełnopowierzchniowo podparta.

3. Wypełnienie spoin: piasek płukany lub drobne kruszywo, dopuszczalne fugi mineralne przy podsypce cementowej, spoiny wypełnić na całej wysokości.

4. Stabilizacja nawierzchni: dopuszczalne lekkie zagęszczarki z osłoną elastomerową (nie stosować ciężkich zagęszczarek!). Przy nawierzchniach tarasowych dopuszcza się brak zagęszczania mechanicznego.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Płyta 40x60 cm o grubości 4 cm jest elementem nawierzchniowym, nie konstrukcyjnym, jest produktem przeznaczonym wyłącznie do ruchu pieszego,

Pęknięcia i uszkodzenia wynikające z poniższych przyczyn nie stanowią podstawy do reklamacji: niewłaściwie wykonana podbudowa, brak wymaganego zagęszczenia, nierównomierne osiadanie podłoża, brak odwodnienia lub niewłaściwe spadki, przeciążenie nawierzchni, punktowe podparcie płyt, nieprawidłowe układanie lub zagęszczanie.

Reklamacje nie będą uznawane w przypadku: zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, montażu niezgodnego z niniejszą instrukcją, ingerencji mechanicznej w produkt po ułożeniu.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

- zaleca się impregnację po ułożeniu,
- nie stosować soli odladzających,
- unikać zalegania wody pod nawierzchnią,
- regularnie uzupełniać spoiny.